



IR60

INSECTENSCHADESANERING

Productsoort PT08 - Houtconserveringsmiddelen



IR60 is een houtbeschermingsmiddel ter voorkoming en bestrijding van aantastingen door houtborende insecten in houtconstructies, zoals de gewone houtwormkever (*Anobium punctatum*) en de huisboktor (*Hylotrupes bajulus*).



IR60 productinformatie:



- **Houtbeschermingsmiddel (Gebruiksklasse 1)**
- **Preventie en bestrijding van houtborende insecten**
- **Kan worden gebruikt in nieuw en oud houtwerk**
- **Zeer geschikt voor de bescherming van monumentale gebouwen**
- **Kleurloos en watergedragen.**

Toepassingsgebied

Curatieve en preventieve insecticidebehandeling voor professionals (binnen) door injectie, kwast, roller, spuiten of onderdompelen tegen *H. bajulus* en *A. punctatum*, in gebruiksklasse 1.

Mag alleen door professionals worden gebruikt.

Registratienummer NL-0017258-0000



Technische gegevens

Productbeschrijving

IR60 is een kleurloos en watergedragen bestrijdingsmiddel ter preventie en bestrijding van houtborende insecten. Mag uitsluitend worden toegepast voor houtbescherming tegen huisboktorlarven (*Hylotrupes bajulus* L.), gewone houtboorvlieg (*Anobium punctatum*) en termieten (*Reticulitermes* sp.) binnenshuis. Behandeling met IR60 kan worden uitgevoerd in bijvoorbeeld dakspanten, dakbalken, nokbalken en verdiepingsbalken.

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met water.

Mag alleen door professionals worden gebruikt.

Huiskeverboormeel



Toepassing

Het houtwerk wordt zorgvuldig schoongemaakt alvorens de behandeling begint, bijvoorbeeld door te stofzuigen. Geverfde en gelakte oppervlakken moeten worden kaal geschuurd, omdat IR60 niet door de verlaag kan dringen. IR60 wordt verdund volgens de gebruikssituatie en kan worden aangebracht met een kwast, roller, injectie, spuittoestel of door onderdompeling. Bij aanbrengen met een kwast of spuittoestel, moet de behandeling 2-3 keer worden herhaald – telkens tot het verzadigingspunt.

Volledige impregnatie van het hout in verband met aanvallen van bijvoorbeeld huisboktorren, kan worden uitgevoerd met impregnatiekleppen. Lees meer over impregneringskleppen. Houd er rekening mee dat het gebruik van IR60 een lichte vliesvorming op onbehandeld hout veroorzaakt. Indien het behandelde oppervlak nadien geveerd moet worden, dient het oppervlak geschuurd te worden.

IR60 Te gebruiken op hout bij een temperatuur boven 5°C, de droogtijd is ongeveer 8 uur bij 20°C. Gereedschap en materialen reinigen met water en zeep na gebruik.

Arbo en veiligheid

Voor mengen/laden:

Handschoenen (Nitril handschoenen, EN374-2, EN16523-1, EN388) en overall (Pro-Chem of Tyvek, EN1073-2, EN1149-1) gebruiken Voor spuitbehandeling: Ondoorlatende overall en handschoenen gebruiken (Nitril handschoenen, EN374-2, EN16523-1, EN388), handschoenen na gebruik weggooien. Er moet een beschermende ondoorlatende overall (minstens categorie III type 4) gedragen worden (Pro-Chem of Tyvek, EN1073-2, EN1149-1).

Voor borstel- en dompelbehandeling:

Handschoenen (Nitril handschoenen, EN374-2, EN16523-1, EN388) en overall gebruiken. Er moet een beschermende gecoate overall (minstens categorie III type 6) gedragen worden (Pro-Chem of Tyvek, EN1073-2, EN1149-1).

Productgegevens

Verdunning: Moet worden verdund

Rendement: Preventie: Verdun 1 liter IR60 met 9 liter kraanwater (10%). Breng 2 x 100 ml per m² aan. **Bestrijding:** Verdun 1 liter IR60 met 5 liter kraanwater (16,7%) en breng dit in 3 lagen aan. Breng 3 x 100 ml per m² aan.

Verpakking: 5 l

Verwerkingstemperatuur: Kan worden toegepast op hout met een temperatuur boven 5 °C

Droogtijd: ca. 8 uur bij 20 °C.

pH: 3,5

Geur: mild

Reiniging: Was met water en zeep

Opslag: Vorstvrij bewaren in de goed gesloten originele verpakking.

Houdbaarheid: Minstens 24 maanden houdbaar na de productiedatum.

Afvalverwerking: Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Denemarken

Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk

CLP-/GHS-indeling



Waarschuwing

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat:

Werkzame stof: 3-Fenoxycarbonyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat (permethrin), 2,15 g/100g (CAS-nummer: 52645-53-1).

Veiligheidsinformatie

„Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.”

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voordat u het product in gebruik neemt.

Te vinden op protox.dk.